

Catálogo
de
Productos

Simplicol SAS

a la vanguardia del color!

JABONES, CREMA LAVALOZA
Y DETERGENTES



Anilconyl

Las dispersiones pigmentarias ANILCONYL, son dispersiones acuosas de pigmentos orgánicos e inorgánicos libres de resina, que han sido especialmente diseñadas para diferentes aplicaciones base agua. Sus solideces están determinadas por el tipo de pigmento empleado y la estandarización se realiza de acuerdo con el poder tintóreo y las características especiales que requiere cada tipo de industria.

Dentro de sus aplicaciones principales se encuentran: Pinturas y Recubrimientos, Jabones, Maderas, Papel, Aseo, Agro, Caucho, Látex, Colores Artísticos, Témperas y Artículos Escolares.

Nuestras dispersiones están ajustadas para un tono e intensidad permanente, de manera que se garantice la reproducibilidad de los tonos entre lotes; además son compatibles con resinas catiónicas, dispersiones de polímeros y ligantes hidrosolubles.










Importante: las informaciones acá suministradas, son dadas de buena fe, basadas en nuestros conocimientos actuales y ensayos propios. No constituyen compromiso, se recomienda en todos y cada uno de los casos hacer ensayos propios.

ANILCONYL

Ilustración	Referencia	Color Index	Solidez a la luz		Solidez a la interperie		Solideces	
			3%	0.3%	3%	0.3%	Ácidos	Álcalis
			3%	0.3%				
	Blanco Intenso Anilconyl 94050 Super Conc	P.W.6	7-8	7-8	5	5	5	5
	Amarillo Anilconyl Hansa G 150 Super Conc	P.Y.1	6	5	3-4	3	5	4-5
	Amarillo Anilconyl 10 G 150 Super Conc	P.Y.3	7	6	4	3	5	4-5
	Amarillo Anilconyl 5 GX 150 Super Conc	P.Y.74	7	6	4-5	4	5	5
	Amarillo Anilconyl G 145 Super Conc	P.Y.12	5	4-5	4	3	5	5
	Amarillo Anilconyl GR 140 Super Conc	P.Y.13	7	6-7	4-5	4	5	5
	Amarillo Anilconyl ORO HR 140 Super Conc	P.Y.83	7-8	6-7	4	3	5	5
	Naranja Anilconyl RL - 2R 150 Super Conc	N.D	6-7	5	4	3	5	4
	Naranja Anilconyl G 140 Super Conc	P.O.13	7-8	6-7	4	3	5	4
	Naranja Anilconyl RL 150 Super Conc	P.O.34	6	5	4	3-4	5	5
	Rojo Anilconyl FB 140 Super Conc	P.R.5	7	6	4	3	4	5

Nota: Los colores de la ilustración son aproximados debido al medio digital que se empleó para éste formato

ANILCONYL

Ilustración	Referencia	Color Index	Solidez a la luz		Solidez a la interperie		Solideces	
			3%	0.3%	3%	0.3%	Ácidos	Álcalis
			3%	0.3%				
	Rojo Anilconyl 2FGR 150 Super Conc	P.R.2	6	5	4	3	5	5
	Rojo Anilconyl VR 140 Super Conc	P.R.23	7	6-7	4	3	5	3
	Rojo Anilconyl FGR 150 Super Conc	P.R.112	7	5	4	3	5	4
	Rojo Anilconyl F5RK 140 Super Conc	P.R.170	7-8	7	4	3	5	5
	Magenta Anilconyl Q 130 Super Conc	P.R.122	7-8	7-8	4-5	4-5	5	5
	Violeta Anilconyl RL 130 Super Conc	P.V.23	7-8	7	4-5	4	5	5
	Azul Anilconyl B 150 Super Conc	P.B.15:0	7-8	7	5	5	5	5
	Azul Anilconyl BS 150 Super Conc	P.B.15:1	7-8	7-8	5	5	5	5
	Azul Anilconyl BGS 150 Super Conc	P.B.15:3	7-8	7-8	5	5	5	5
	Verde Anilconyl G 150 Super Conc	P.G.7	7-8	7-8	5	5	5	5
	Negro Anilconyl US 900	BK. 7	7	7-8	5	5	5	5

Nota: Los colores de la ilustración son aproximados debido al medio digital que se empleó para éste formato

Simplicol SAS

SEDE PRINCIPAL

Bogotá D.C. Calle 13 No. 68 B - 32

PBX: (5 71)4176075 Tels. 2625568 - 4176226 - Fax: 2906967

Código Postal 110931

Línea gratuita Servicio al Cliente Nacional: 01 800 011 6075

E-mail: ventas@simplicol.net

